



CELENIT P3

Ficha Técnica



Painel de isolamento térmico e acústico feito a partir de duas camadas (5 mm de espessura cada) de fibras de lã de madeira de abeto mineralizada e ligada com cimento Portland cinza, acoplado a uma camada de poliestireno expandido, de acordo com a norma EN 13163. Está em conformidade com a norma EN 13168. A madeira utilizada provém de florestas sustentáveis com certificação PEFC™ ou FSC®.

Detalhes das bordas

D - BC - BL - B4

Aplicações

correção de pontes térmicas com sistema de cofragem permanente ou com fixação mecânica, telhados inclinados

Dados Técnicos

Standard	EN 13168							CE
Código de designação	WW-C/3 EPS-EN13168-L2-W1-T1-S2-CS(10)50-TR20-CI1							
Dimensões [mm]	2000x600							
Espessura [mm]	20	25	35	50	75	100	125	
Estrutura de camadas [mm]	5/10/5	5/15/5	5/25/5	5/40/5	5/65/5	5/90/5	5/115/5	
Peso [kg/m ²]	7.9	8.0	8.2	8.5	9.0	9.4	9.8	
Condutividade térmica declarada λ_D [W/mK]	WW 0.071 - EPS 0.038							
Resistência térmica declarada R_D [m ² K/W]	0.40	0.50	0.80	1.15	1.85	2.50	3.15	
Resistência térmica R [m ² K/W]	0.40	0.54	0.80	1.19	1.85	2.51	3.17	
Resistência compressão a 10% deformação α_0 [kPa] ≥ 50								
Resistência à tensão perpendicular às faces α_{nt} [kPa] ≥ 20								
Transmissão de vapor de água μ	WW 5 - EPS 20/40							
Classe de reação ao fogo	Euroclasse E							
Teor de cloretos [%]	≤ 0.35							

Dados logísticos

Dimensões [mm]	Paleta	20 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm
placas: 2000x600	Painéis por paleta	110	88	64	44	30	22	16
paleta: 2000x1200	m ² por paleta	132.00	105.60	76.80	52.80	36.00	26.40	19.20

Certificações

ISO 9001:2015 no. 1351

FSC® no. ICILA-COC-002789

PEFC™ no. ICILA-PEFCCOC-000117

ICEA no. LEED 2015_001

ICEA no. REC 2015_001





Armazenagem

Os painéis Celenit devem ser transportados e colocados sobre superfícies lisas, em locais limpos e secos, protegidos do contacto direto com a humidade.

O manuseamento das paletes deve ser feito com cuidado de forma a evitar choques que possam danificar as arestas dos painéis.

Armazene os painéis no interior. As placas não devem estar em contacto direto com o solo e protegidas contra agentes atmosféricos. Durante o armazenamento das paletes, não remova o invólucro de plástico. As placas devem estar secas no momento da instalação bem como o local onde vão ser instaladas.

As placas têm um lado que deve ser visível (frente da placa) e outro lado que deve ser colocado contra a estrutura (parte de trás da placa).

A parte de trás da placa geralmente possui o logotipo Celenit ou mostra marcas de calibração.

Se as placas fossem para utilização interna, antes da instalação, devem permanecer na sala para se adaptarem à temperatura e humidade durante alguns dias. É de evitar o aumento súbito da temperatura logo após a aplicação das placas.

